

Зак. № 114/91

21153,3+85



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР



ПОРОДЫ ГОРНЫЕ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ
ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ

ГОСТ 21153.3—85

Издание официальное

3

к

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством угольной промышленности СССР, Академией наук СССР, Министерством геологии СССР, Академией наук УССР, Академией наук Киргиз. ССР, Министерством высшего и среднего специального образования СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. М. Карташов, Г. В. Михеев, Б. В. Матвеев, С. И. Войцеховская, М. П. Мохначев, С. Е. Чирков, И. А. Соломина, Л. Г. Медведев, Р. И. Тедер, А. К. Вайтекунас, В. В. Фромм, Б. М. Усаченко, В. В. Виноградов, В. А. Мансуров, Г. Я. Новик, И. Ю. Буров, В. Н. Морозов, В. Д. Христолюбов

ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР

Зам. министра Г. И. Нуждихин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 ноября 1985 г. № 3731

ПОРОДЫ ГОРНЫЕ

Методы определения предела прочности
при одноосном растяжении

Rocks. Methods for determination
uniaxial tensile strength

ГОСТ

21153.3—85

Взамен

ГОСТ 21153.3—75,
ГОСТ 21153.4—75

ОКСТУ 0709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 ноября
1985 г. № 3731 срок действия установлен

с 01.01.87

~~до 01.01.92~~

срок действия 14/91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на твердые горные породы с пределом прочности при одноосном растяжении не менее 0,5 МПа и устанавливает следующие методы определения предела прочности при одноосном растяжении на образцах:

метод разрушения цилиндрических и призматических образцов прямым растяжением;

метод разрушения цилиндрических образцов сжатием по образующим;

метод разрушения образцов произвольной формы встречными сферическими инденторами;

метод комплексного определения пределов прочности при одноосном растяжении и сжатии.

Стандарт не распространяется на мерзлые горные породы.

1. МЕТОД РАЗРУШЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ПРЯМЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ

Метод предназначен для определения предела прочности при одноосном растяжении по слабейшему поперечному сечению образца.

Сущность метода заключается в измерении разрушающей силы при растяжении образца через стальные обоймы.

1.1. Метод отбора проб

1.1.1. Отбор проб — по ГОСТ 21153.0—75 со следующими дополнениями:

размеры и объем проб выбирают с учетом требований пп. 1.3.3 и 1.3.6; допускается производить консервацию проб негигроскопических пород битуминизированной бумагой, полиэтиленовой пленкой или другими водонепроницаемыми материалами, не вступающими во взаимодействие с горными породами;

при отборе проб гигроскопических пород (каменные соли, артиллиты и т. п.) дополнительно отбирают несколько кусков размером не менее $30 \times 30 \times 10$ мм и общей массой не менее 200 г для определения исходной влажности пробы и сразу же помещают в боксы, которые для надежной герметизации обматывают клейкой лентой. Определение влажности — по ГОСТ 5180—75. Исходную влажность фиксируют в паспорте пробы.

1.2. Оборудование, инструменты и материалы

1.2.1. Для проведения испытания применяют оборудование, инструменты и материалы по ГОСТ 21153.0—75 и дополнительно:

станок обдирочно-шлифовальный любой конструкции с плоским чугуном диском, вращающимся вокруг вертикальной оси, или станок плоскошлифовальный типа 31710, станок токарный по ГОСТ 440—81 — для изготовления образцов;

машины испытательные или прессы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8905—82 и ГОСТ 9753—81, максимальное усилие которых не менее чем на 20—30% превышает предельную нагрузку на образец;

устройство нагрузочное, обеспечивающее центральное и соосное приложение растягивающего усилия к образцу (отклонение от соосности не более 0,5 мм) и исключаящее передачу от захватов испытательной машины к образцу усилий, вызывающих его изгиб и кручение;

скрепляющий материал (эпоксидный клей, сплав Вуда или другие склеивающие или скрепляющие вещества) — для скрепления образца с обоймами нагрузочного устройства.

1.3. Подготовка к испытанию

1.3.1. Образцы выбуривают или вырезают на камнерезной машине из штуфов и кернов.

1.3.2. Образцы из негигроскопических пород изготавливают с применением промывочной жидкости.

Образцы из гигроскопических пород изготавливают без применения промывочной жидкости и до начала испытания хранят в эксикаторе.

1.3.3. Размеры образцов выбирают по табл. 1.

Таблица 1

Параметр образца	Размеры	
	предпочтительные	допускаемые
Цилиндры, диаметр d , мм	42 ± 2	От 30 до 60 включ.
Призмы, сторона квадрата a , мм	40 ± 1	От 20 до 60 включ.
m , не менее	2	1

Примечание. m — отношение длины рабочей части образца между обоймами к его диаметру (d) или стороне квадрата (a).

Измерения производят штангенциркулем с погрешностью не более $\pm 0,1$ мм. Диаметр (сторону квадрата) измеряют в трех местах по длине образца (в середине и у торцов) в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Допускается разность диаметров (сторон квадрата) по всем измерениям не более 0,5 мм. За расчетный диаметр принимают среднее арифметическое результатов всех измерений.

1.3.4. Образующие боковой поверхности образца должны быть прямолинейными по всей длине. Допуск прямолинейности рабочей части образца 0,5 мм. Допускаемая шероховатость — не более 0,2 мм.

1.3.5. Подготовленные для испытания образцы должны иметь одинаковые размеры. Допускаются отклонения расчетных значений диаметра (стороны квадрата) каждого образца от его среднего арифметического значения по всем образцам выборки не более 2 мм.

1.3.6. Количество образцов должно быть не менее 6; при этом надежность α результатов не ниже 80% и относительная погрешность ϵ не более 20%.

1.4. Проведение испытания

1.4.1. Образец боковыми поверхностями скрепляют с обоймами нагрузочного устройства, обеспечивая центрирование образца в обоймах и их соосность совместной сборкой (см. рекомендуемое приложение 1).

1.4.2. После затвердевания скрепляющего материала образец, смонтированный в нагрузочном устройстве, помещают в испытательную машину и нагружают до разрушения равномерно со скоростью 1—5 МПа/с.

1.4.3. Записывают величину разрушающей силы P в килоньютонах, зафиксированную силоизмерителем испытательной машины (пресса).

1.4.4. При необходимости определяют влажность пробы непосредственно при испытании. Для этого обломки образцов поме-

щают в бюксы не позже чем через 10 мин после выполнения испытаний и взвешивают. Дальнейшие операции — по ГОСТ 5180—75. Влажность фиксируют в журнале испытаний.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Предел прочности при одноосном растяжении (σ_p^{np}) в МПа для каждого образца вычисляют по формуле

$$\sigma_p^{np} = \frac{P}{S} \cdot 10,$$

где P — разрушающая сила, кН;

S — площадь поперечного сечения образца, см².

1.5.2. Обработку результатов испытаний n образцов производят в следующем порядке.

Вычисляют среднее арифметическое значение по пробе предела прочности $\bar{\sigma}_p^{np}$, среднее квадратическое отклонение Δ и коэффициент вариации V :

$$\bar{\sigma}_p^{np} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_{p,i}^{np};$$

$$\Delta = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\sigma_{p,i}^{np} - \bar{\sigma}_p^{np})^2};$$

$$V = \frac{\Delta}{\bar{\sigma}_p^{np}} \cdot 100\%.$$

Определение фактической надежности α результатов испытаний и уточнение необходимого числа образцов производят согласно рекомендуемому приложению 2.

1.5.3. Вычисления производят с погрешностью:

частных значений и среднего арифметического значения, а также среднего квадратического отклонения предела прочности — до 0,01 МПа, при этом значения менее 10 МПа оставляют без изменения, а значения более 10 МПа округляют до 0,10 МПа; значений коэффициента вариации — до 1%.

2. МЕТОД РАЗРУШЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СЖАТИЕМ ПО ОБРАЗУЮЩИМ

Метод предназначен для исследовательских и массовых испытаний с целью определения предела прочности при одноосном растяжении в направлении, перпендикулярном к заданному продольному сечению образца.

Сущность метода заключается в измерении разрушающей силы, приложенной к образцу через стальные встречно направленные плиты или клинья.

2.1. Метод отбора проб

2.1.1. Отбор проб — по п. 1.1.1 со следующим дополнением: размеры и объем проб выбирают с учетом требований пп. 2.3.2 и 1.3.6.

2.2. Оборудование, инструменты и материалы

2.2.1. Для проведения испытаний применяют оборудование, инструменты и материалы по ГОСТ 21153.0—75 и дополнительно:

оборудование для изготовления образцов, машины испытательные или прессы по п. 1.2.1;

плиты стальные толщиной не менее 0,3 диаметра образца с плоскими рабочими поверхностями (отклонение от плоскостности не более 0,02 мм); клинья стальные с радиусом закругления, равным (5 ± 1) мм (черт. 1). Длина плит и клиньев — на 3—5 мм больше длины образца. Класс шероховатости рабочих поверхностей плит и клиньев — не ниже 7 по ГОСТ 2789—73, твердость HRC₃ 55—60;

цилиндрический сегментный шарнир по черт. 1 или любой другой конструкции применяют как обязательный при отсутствии на испытательной машине верхней подвесной сферической плиты и располагают между опорой испытательной машины и плитой (клином).

2.3. Подготовка к испытанию

2.3.1. Требования к изготовлению образцов — по пп. 1.3.1 и 1.3.2.

2.3.2. Размеры образцов должны соответствовать указанным в табл. 2.


Таблица 2

Параметр образца	Размеры	
	предпочтительные	допускаемые
Диаметр d , мм	42 ± 2	От 30 до 60 включ.
m	$1,0 \pm 0,1$	От 0,7 до 1,1 включ.

Примечание. m — отношение длины образца к его диаметру.

Требования к измерениям и допускаемые отклонения — по п. 1.3.3.

2.3.3. Образующая боковой поверхности образца должна быть прямолинейной по всей длине. Допускаемая шероховатость — не более 0,2 мм.



1—нижняя плита (нижний клин); 2—образец;
3—верхняя плита (верхний клин); 4—сегмент.

Черт. 1

2.3.4. Образцы, подготовленные для испытания, должны иметь одинаковые размеры. Допускаются отклонения расчетных значений диаметра и длины каждого образца от их средних арифметических значений по всем образцам выборки не более 1 мм.

2.3.5. Количество образцов — по п. 1.3.6.

2.4. Проведение испытания

2.4.1. Образец размещают в центре опорной плиты испытательной машины (пресса) между плитами-прокладками либо между клиньями.

2.4.2. Образец между клиньями размещают так, чтобы ось образца и лезвия клиньев находились в одной плоскости. Отклонение от плоскостности не более 0,5 мм.

2.4.3. Образец нагружают до разрушения равномерно со скоростью 1—5 МПа.

2.4.4. Дальнейшие операции — по пп. 1.4.3 и 1.4.4.

2.5. Обработка результатов

2.5.1. Предел прочности при одноосном растяжении (σ_p^u) в МПа для каждого образца вычисляют по формуле

$$\sigma_p^u = K \frac{P}{S} \cdot 10,$$

где K — коэффициент пропорциональности, равный 0,64 при нагружении плитами и 1,00 — при нагружении клиньями;

P — разрушающая сила, кН;

S — площадь разрыва образца, равная произведению диаметра образца на его длину, см².

2.5.2. Обработка результатов испытаний образцов и погрешность вычислений — по пп. 1.5.2 и 1.5.3.

3. МЕТОД РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ ВСТРЕЧНЫМИ СФЕРИЧЕСКИМИ ИНДЕНТОРАМИ

Метод предназначен для исследовательских и массовых испытаний горных пород в лабораторных и полевых условиях с целью определения предела прочности при одноосном растяжении в направлении, перпендикулярном к слабейшему сечению, проходящему через ось нагружения образца.


Сущность метода заключается в измерении разрушающей силы, приложенной к образцу через стальные встречно направленные сферические инденторы.

3.1. Метод отбора проб

3.1.1. Отбор проб — по п. 1.1.1 со следующим дополнением: размеры и объем проб выбирают с учетом требований по пп. 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.6.

3.2. Оборудование, инструменты и материалы

3.2.1. Для проведения испытания применяют оборудование, инструменты и материалы по ГОСТ 21153.0—75 и дополнительно:



1—корпус; 2—нижний шток; 3—
вкладыш; 4—индентор; 5—верх-
ний шток

Черт. 2

оборудование для изготовления образцов по п. 1.2.1, а также машины шлифовально-заточные любой конструкции с электроприводом или ручным приводом, молоток геологический, тиски слесарные и набор слесарных напильников;

машины испытательные и прессы по п. 1.2.1 или машину испытательную переносную типа БУЗ9;

устройство установочное по черт. 2 или любой другой конструкции, размещаемое на опорной плите испытательной машины (пресса) и обеспечивающее соосное (отклонение от соосности не более 0,1 мм) приложение нагрузок к образцу через стальные сферические инденторы диаметром $(15 \pm 0,05)$ мм с твердостью HRC₃ 60—65;

бумагу масштабнo-координатную по ГОСТ 334—73 — для нанесения контура поверхности разрыва образца неправильной формы.

3.3. Подготовка к испытанию

3.3.1. Требования к изготовлению образцов — по пп. 1.3.1 и 1.3.2 со следующим дополнением: образцы неправильной формы подготавливают откалыванием, отпиливанием или подшлифовкой, используя любое подходящее оборудование.

3.3.2. Размеры образцов должны быть такими, чтобы площадь поверхности разрыва (раскола) была не менее 3 см² и не более 100 см². Предпочтительно — (15 ± 3) см².

3.3.3. Высота образцов (расстояние между точками приложения нагрузки) должна быть не менее 10 мм.

Максимальные и минимальные линейные размеры образцов в пределах поверхности разрыва должны отличаться не более чем в 5 раз.


3.3.4. Ось нагружения образца должна быть удалена от ближайшей боковой поверхности на расстояние, равное не менее половины высоты образца.

3.3.5. Для устойчивого положения между инденторами образца неправильной формы на двух противоположных его поверхностях непосредственно в местах предполагаемого контакта с инденторами выбирают или подготавливают любыми средствами примерно параллельные площадки не менее 10×10 мм.

3.3.6. Количество образцов правильной формы должно быть не менее 6, а неправильной формы не менее 10, при условии обеспечения надежности α результатов не ниже 80% и относительной погрешности ϵ не более 30%.

3.4. Проведение испытания

3.4.1. Образец устанавливают между инденторами в соответствии с пп. 3.3.4 и 3.3.5. Наиболее рациональные схемы установки образцов приведены на черт. 3.



Черт. 3

3.4.2. Образец нагружают до разрушения равномерно со скоростью 0,1—0,5 кН/с. Испытание признают действительным при разрыве образца на две части по поверхности, проходящей через ось нагружения.

3.4.3. Определяют величину площади поверхности разрыва образца в квадратных сантиметрах.

3.4.4. Дальнейшие операции — по пп. 1.4.3 и 1.4.4.

3.5. Обработка результатов

3.5.1. Предел прочности при одноосном растяжении (σ_p) в МПа для каждого образца вычисляют по формуле

$$\sigma_p = 7,5 \frac{P}{S} \cdot K,$$

где P — разрушающая сила, кН;

S — площадь поверхности разрушения образца, см²;

K — безразмерный масштабный коэффициент, принимаемый равным 1,00 при $S = (15 \pm 3)$ см². Для других значений

S коэффициент K устанавливается по табл. 3.

Таблица 3

$S, \text{ см}^2$	3	4	5	8	10	15	20
K	0,67	0,72	0,76	0,85	0,90	1,00	1,08
$S, \text{ см}^2$	30	35	40	45	50	80	100
K	1,19	1,24	1,28	1,32	1,35	1,52	1,61

3.5.2. Обработку результатов испытаний n образцов производят в соответствии с п. 1.5.2.

Площади поверхности разрыва образцов, подготовленных для испытания, должны отличаться не более чем на 10% от среднего арифметического для образцов правильной формы и на 20% — для образцов неправильной формы.

3.5.3. Вычисление площади поверхности разрыва образцов неправильной формы производят с погрешностью до $0,10 \text{ см}^2$, а образцов правильной формы — до $0,01 \text{ см}^2$, округляют — до $0,10 \text{ см}^2$.

Погрешность остальных вычислений и округлений — по п. 1.5.3.

4. МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ПРОЧНОСТИ ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ

Метод предназначен для массовых и исследовательских испытаний горных пород с целью комплексного определения пределов прочности при одноосном растяжении и сжатии.

Сущность метода определения предела прочности при растяжении заключается в измерении разрушающей силы при многократном раскалывании образцов пластинчатой и брусчатой формы и определения предела прочности при сжатии — в измерении разрушающей силы сжатия полученных при раскалывании образцов кубообразной формы.

Особенность метода заключается в определении пределов прочности при растяжении и сжатии на одной пробе.

4.1. Метод отбора проб

4.1.1. Отбор проб — по п. 1.1.1 со следующим дополнением: размеры проб должны обеспечивать изготовление образцов необходимого размера и количества, указанных в пп. 4.3.2 и 4.3.6.

4.2. Оборудование, инструменты и материалы

4.2.1. Для проведения испытания применяют оборудование, указанное в п. 2.2.1, и плиты стальные и устройства установочные по ГОСТ 21153.2—84.

4.3. Подготовка к испытанию

4.3.1. Общие технологические требования к изготовлению образцов — по п. 1.3.2.

4.3.2. Размеры образцов должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Параметр образца	Размеры, мм	
	предпочтительные	допускаемые
Поперечные размеры пластины произвольного очертания в плане (диаметр диска), не менее	60×60	40×40
Толщина	20±1	От 20 до 30 включ.

Образцы для испытания многократным раскалыванием изготавливают на камнерезной машине, отрезая от кернов диски или от штаффов пластины.

4.3.3. Торцовые поверхности образца должны быть плоскими и параллельными друг другу. Отклонение от плоскостности — не более 0,1 мм и от параллельности — не более 0,5 мм по диаметру или минимальному размеру образца.

4.3.4. Для испытания на сжатие используют кубообразные образцы, полученные в процессе раскалывания, с ребром, равным толщине пластины (диска) с допускаемыми отклонениями не более ±2 мм.

4.3.5. На одной из плоскостей образца карандашом наносят квадратную сетку со стороной, равной толщине пластины, а торец диска диаметром 40—60 мм делят на четыре части двумя взаимно перпендикулярными диаметрами.

4.3.6. Количество образцов должно обеспечивать надежность результатов α не ниже 80% при относительной погрешности ϵ не более 30%.

4.4. Проведение испытания

4.4.1. Испытание раскалыванием

4.4.1.1. Образец помещают между клиньями, совмещая лезвия клиньев с одной из линий, нанесенной на образец сетки.

4.4.1.2. Приводя испытательную машину или пресс в действие, нагружают образец равномерно со скоростью 1—5 МПа/с до раскалывания сначала на бруски, затем по поперечным линиям на кубики полуправильной формы (две грани параллельные, шлифованные, а четыре грани образовались при раскалывании). Диски диаметром 40—60 мм раскалывают на четыре части.

4.4.1.3. При каждом раскалывании образца записывают разрушающую силу P в килоньютонах и среднюю длину линии раскола в сантиметрах, которую измеряют штангенциркулем с погрешностью не более $\pm 0,05$ см.

4.4.1.4. Для определения предела прочности при одноосном растяжении учитывают результаты испытаний, проведенных по линии раскола длиной не менее 20 мм, отстоящей от края пластины не менее чем на 0,5 ее толщины.

4.4.2. Испытание сжатием

4.4.2.1. Испытание сжатием проводят после окончания испытания раскалыванием.

4.4.2.2. Образец кубообразной формы с предварительно измеренными линейными размерами параллельных торцов помещают одним торцом в центре нижней опорной плиты испытательной машины (пресса) между стальными плитами или в установочном устройстве и нагружают до разрушения равномерно со скоростью 1—5 МПа/с.

4.4.2.3. Дальнейшие операции — по пп. 1.4.3 и 1.4.4.

4.5. Обработка результатов

4.5.1. Предел прочности при одноосном растяжении (σ_p^k) в МПа для каждого образца вычисляют по формуле

$$\sigma_p^k = \frac{P}{l \cdot b} \cdot 10,$$

где P — разрушающая сила, кН;

l — средняя длина линии раскола образца, см;

b — толщина пластины (диска), см.

4.5.2. Предел прочности при одноосном сжатии ($\sigma_{сж}^k$) в МПа для каждого образца вычисляют по формуле

$$\sigma_{сж}^k = \frac{P}{S} \cdot 10,$$

где P — разрушающая сила, кН;

S — средняя площадь поперечного сечения образца, равная полусумме площадей верхнего и нижнего торцов образца до его разрушения, см².


4.5.3. Обработка результатов испытаний образцов и погрешность вычислений — в соответствии с пп. 1.5.2 и 1.5.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Рекомендуемое

**ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЦЕНТРИРОВАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ОБРАЗЦА В ОБОЙМАХ НАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА**

1. На концы образца 1 (см. чертеж) надевают обоймы 2.



1—образец; 2—обойма; 3—центрирующее кольцо;
4—направляющая; 5—скрепляющий материал

2. Для центрирования образца в обоймах устанавливают центрирующие кольца 3, обеспечивающие установку образца в обоймах с отклонением от центра, не превышающим требований п. 1.2.1 настоящего стандарта.

3. Обоймы цилиндрические, имеют одинаковый наружный диаметр.

4. Для обеспечения требуемой соосности обоймы в сборе с образцом помещают в направляющую 4 центрирующего устройства. Центрирование обойм осуществляют по наружному диаметру.

5. Обоймы прижимают к направляющей зажимом любой конструкции.

6. В полости между боковой поверхностью образца и внутренней поверхностью обойм заливают расплавленный сплав Вуда 5 или другой скрепляющий материал.

7. После затвердения скрепляющего материала зажим освобождают, образец с обоймами снимают с направляющей центрирующего устройства и с помощью соединительных элементов любой конструкции, обеспечивающих выполнение требований п. 1.2.1 настоящего стандарта, устанавливают в испытательной машине.

8. Растягивающее усилие от испытательной машины передается к образцу через обоймы.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИСПЫТАНИЯ, УТОЧНЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ЧИСЛА ОБРАЗЦОВ**

Значение фактической надежности α результатов испытания устанавливают по таблице по заданному максимальному значению относительной погрешности ϵ (см. пп. 1.3.6, 3.3.6, 4.3.6 настоящего стандарта), вычисленному значению коэффициента вариации V и числу испытанных образцов n .

Если определенное таким образом значение надежности α меньше заданного, то испытывают дополнительное число образцов, которое устанавливают по таблице. После испытания обработку результатов (см. п. 1.5.2) повторяют для нового числа образцов.

При невозможности испытания дополнительного числа образцов принимают заданное значение надежности α и по таблице устанавливают фактическую относительную погрешность ϵ оценки средней точности по пробе.

Значение отношения ϵ, V	Надежность, %, при числе образцов										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,4	33	44	52	58	63	66	70	74	76	79	81
0,6	45	59	68	75	80	84	87	89	91	92	94
0,8	54	71	79	85	90	92	94	96	96	98	98
1,0	61	77	86	91	94	96	97	98	99	99	99
1,2	66	82	90	94	96	98	99	99	100	100	100
1,4	70	86	93	96	98	99	99	100	100	100	100
1,6	73	89	95	98	99	99	100	100	100	100	100

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 12.12.85 Подп. к печ. 15.01.86 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,93 уч.-изд. л.
Тир. 12 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1570

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А09

Изменение № 1 ГОСТ 21153.3—85 Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном растяжении

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.04.91 № 564

Дата введения 01.01.92

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на твердые горные породы с пределом прочности при одноосном растяжении не менее 0,5 МПа и устанавливает следующие методы определения предела прочности при одноосном растяжении породы по образцам, изготовляемым из представительной породной пробы».

Раздел 1. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Метод предназначен для определений предела прочности породы по слабейшему поперечному сечению образца при одноосном растяжении в направлении его оси—заданном относительно сложения (слоистости) породы».

Сущность метода заключается в проведении испытаний цилиндрических или призматических образцов. Испытание каждого образца заключается в измерении разрушающей силы при продольном растяжении образца через стальные обоймы нагрузочного устройства».

Пункт 1.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «размеры и объем породной пробы должны обеспечивать изготовление образцов необходимого количества, размеров и ориентировки относительно слоистости, указанных в пп. 1.3.1, 1.3.3 и 1.3.6; допускается производить консервацию проб полиэтиленовой пленкой или другими водонепроницаемыми материалами, не вступающими во взаимодействие с породой».

Пункт 1.3.1 изложить в новой редакции: «1.3.1. Образцы изготовляют из штуфов или кернов, составляющих пробу, выбуриваем на буровом станке или вырезанием на камнерезной машине с ориентировкой длины образца относительно слоистости породы в соответствии с целью проведения испытания».

Пункт 1.3.3. Примечание изложить в новой редакции: «Примечание. m — отношение длины рабочей части образца (между обоймами нагрузочного устройства) к его диаметру (d) или стороне квадрата (a)».

Пункты 1.3.6, 1.4.1 изложить в новой редакции: «1.3.6. Количество образцов должно быть не менее 6 и обеспечивать относительную погрешность результатов испытания не более 20 % при надежности не ниже 0,8».

1.4.1. Концевые части боковой поверхности образца соединяют скрепляющим материалом с обоймами нагрузочного устройства, обеспечивая совместно сборкой центрирование образца в обоймах и их соосность (см. приложение 1)».

Пункт 1.5.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Вычисления производят с точностью округления».

Раздел 2. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Метод предназначен для массовых испытаний с целью определения предела прочности горной породы по заданному сечению образца при одноосном растяжении в направлении, заданном относительно сложения (слоистости) породы».

Сущность метода заключается в проведении испытаний цилиндрических образцов. Испытание каждого образца заключается в измерении значения разрушающей силы, приложенной через стальные встречно направленные плиты или клинья нагрузочного устройства к образующим образца на его диаметральном

(Продолжение см. с. 24)

сечении, ориентированном заданным способом относительно сложения (слоистости) породы».

Пункт 2.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «размеры и объем породной пробы выбирают с учетом требований пп. 1.3.1, 1.3.6 и 2.3.2».

Пункт 2.3.2. Таблица 2. Заменить значение: «От 30 до 60 включ.» на «От 30 до 80 включ.».

Пункты 2.3.3, 2.4.2 изложить в новой редакции: «2.3.3. Образующая боковой поверхности образца должна быть прямолинейной по всей длине. Отклонения от прямолинейности — не более 0,2 мм. Допускаемая шероховатость поверхности — не более 0,5 мм. На каждом образце должно быть намечено карандашом сечение задаваемого раскола образца (разрыва породы).

2.4.2. Образец между клиньями (плитами) размещают так, чтобы ось образца и линии касания к нему клиньев (плит) находились в плоскости задаваемого раскола (разрыва породы). Отклонение от плоскостности — не более 0,5 мм».

Пункт 2.4.3. Заменить значение: 1—5 МПа на 1—5 МПа/с.

Пункты 2.5.1, 3.3.2, 3.3.4 изложить в новой редакции: «2.5.1. Предел прочности при одноосном растяжении в заданном относительно строения породы направлении (σ_p^u) в МПа для каждого образца выборки вычисляют по формуле

$$\sigma_p^u = \frac{P}{S} \cdot 10;$$

где P — разрушающая сила, кН;

S — площадь разрыва образца, равная произведению его диаметра, на длину, см².

3.3.2. Размеры образцов и места их нагружения встречными инденторами должны быть такими, чтобы площадь поверхности разрыва (раскола) была не менее 3 и не более 100 см². Предпочтительно — (15±3) см². При этом площади поверхности раскола образцов одной выборки не должны отличаться более чем в два раза. Места нагружения инденторами намечают карандашом.

3.3.4. Ось нагружения образца инденторами должна быть ориентирована относительно строения (слоистости) породы в соответствии с заданным направлением растяжения породы и должна быть удалена от ближайшей боковой поверхности образца на расстояние не меньшее половины высоты образца».

Пункт 3.5.2. Второй абзац исключить.

Раздел 4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Метод предназначен для массовых испытаний горных пород с целью комплексного определения пределов прочности при одноосном растяжении и сжатии в заданном относительно строения (слоистости) породы направлении».

Пункт 4.3.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «Образцы для испытания многократным раскалыванием изготавливают на камнерезной машине, отрезая в заданном относительно строения (слоистости) породы направлении от кернов диски или от штаффов пластин».

Пункт 4.5.3 дополнить абзацем: «При обработке результатов определения предела прочности при одноосном растяжении породы в качестве числа проведенных единичных определений принимают общее число выполненных расколов».